

KARTA TECHNICZNA

Oznaczenie stopu zgodnie z normą ISO 9453:2014	Sn63Pb37E
Inne oznaczenie stopu	S-Sn63Pb37E
Rodzaj produktu	Rdzeniowy drut lutowniczy
Topnik	SW21

1. Ogólna charakterystyka

Drut lutowniczy ze stopu Sn63Pb37E*, wyprodukowanego z najczystszych surowców (cyna, ołów) zgodnie z normą ISO EN 9453:2014. Spoiwo zostało wyprodukowane w pierwszym wytopie z cyny i ołowiu. Zastosowanie procesu ciągłego odlewania zapewniło minimalizację wytwarzania tlenków w stopie. W wyniku tego zjawisko powstawania żuźla w procesie lutowania jest znacznie zmniejszone. Spoiwo z topnikiem zawiera organiczny, halogenkowy topnik SW21. Produkt przeznaczony do profesjonalnego (zawodowego) lutowania automatycznego i ręcznego w elektronice i elektrotechnice, gdzie nie jest wymagane spełnienie warunków dyrektywy RoHS2.

*Wyższa klasa czystości.

2. Charakterystyka chemiczna

- Zawartość cyny: 62,50 – 63,50%
- Zawartość ołowiu: reszta
- Skład i dopuszczalne zanieczyszczenia wg normy ISO 9453:2014:

Sn	Pb	Sb	Bi	Cd	Cu	Au	In	Ag	Al	As	Fe	Ni	Zn	inne
62,50 – 63,50	reszta	0,05	0,05	0,002	0,08	0,05	0,10	0,10	0,001	0,03	0,02	0,01	0,001	–

3. Charakterystyka fizyczna

- Temperatura topnienia (solidus/liquidus): 183°C (stop eutektyczny)
- Ciężar właściwy: 8,40 g/cm³
- Przewodność elektryczna: 0,145 μΩm
- Przewodność cieplna: 50 W/m K
- Wytrzymałość na zerwanie: 525kgf/cm²
- Wydłużenie przy zerwaniu: 37 %
- Twardość: 17 HB
- Sugerowane temperatury pracy: 340 – 400°C

4. Topnik SW21

Organiczny, halogenkowy topnik SW21 jest przeznaczony do lutowania miękkiego ręcznego i automatycznego. Lutuje większość metali z wyjątkiem aluminium i stali nierdzewnej. W przypadku zastosowania w elektronice i elektrotechnice zaleca się usuwanie pozostałości topnika. Pozostałości topnika łatwo usuwalne pod wodą.

- Rodzaj topnika: 2.1.2B (wg EN ISO 9454), ORH1 (wg IPC-J-STD-004B), SW25 (wg DIN 8511)
- Zawartość topnika w spoiwie: 2,0± 0,2% (inne do uzgodnienia)
- Zawartość halogenków: > 2,0%
- Liczba kwasowa: nie dotyczy
- Korozyjność: możliwa korozja, zalecane zmywanie

5. Opis produktu

- Dostępne średnice: 0,25 • 0,38 • 0,50 • 0,56 • 0,70 • 0,80 • 0,90 • 1,00 • 1,20 • 1,50 • 1,60 • 2,00 • 2,50 • 3,00
• 4,00 mm (inne do uzgodnienia)
- Szpile/opakowania zbiorcze: • 50 g – karton 120 szt. • 100 g – karton 30 szt. • 250 g – karton 5kg
• 500 g – karton 5kg • 1 kg – karton 10 kg (inne do uzgodnienia)
- Szpile i kartony oznaczone symbolem stopu, rodzajem topnika, średnicą, wagą i numerem partii

6. Przechowywanie

- W oryginalnych opakowaniach w temperaturze 5-20°C.
- Zalecany poziom wilgotności 20-60%.
- Trzymać z dala od silnych kwasów i zasad.
- Termin przydatności: 3 pełne lata od końca roku produkcji podanego w numerze partii produktu
Np.: nr partii 61112233 = rok produkcji 2016, przydatność do końca 2019 roku.